



### POUR FIXER

Topolit® Blitz est un mélange à sec prêt à l'emploi à base de ciment, avec un temps de mise en œuvre et de prise très court.

### Application

- Installation rapide d'ancrages de tous types dans le béton et la maçonnerie
- Masticage de fissures, trous, etc.
- Fixation d'éléments de pose

### Propriétés

- atteint après une heure déjà des rigidités qui permettent la poursuite immédiate de la pose (voir tableau des résistances)
- ne contient pas de chlorure, ne provoque ni efflorescences, ni dommages dus à la corrosion sur les éléments en fer
- est imperméable à l'eau, résistant aux sulfates, aux huiles et au gel
- est proposé dans différents types :
  - Topolit® Blitz 3 Temps de mise en œuvre env. 3 minutes.
  - Topolit® Blitz 10 Temps de mise en œuvre env. 10 minutes.

### Mise en œuvre

#### 1. Traitement préliminaire

Topolit® Blitz est prêt à l'emploi. Il suffit d'ajouter de l'eau. Bien nettoyer et humidifier les surfaces. Le cas échéant, dégager les endroits endommagés en forme conique.

#### 2. Besoins en eau

Topolit® Blitz 16 % - 18 % (160 – 180 ml pour 1 kg)

#### 2. Mélange

Mélanger Topolit® Blitz pour obtenir une masse plastique bien modulable. Préparer seulement la quantité qui peut être mise en œuvre pendant le temps indiqué.

#### 3. Remarques

Ne pas déplacer les éléments traités avant que le produit ne soit durci. À basses températures, le durcissement dure plus longtemps. Pour le compenser, utiliser de l'eau chaude. En cas de fuites d'eau, il est recommandé d'utiliser Topolit® Waterstop. Pour des poses rapides permettant un scellement, utiliser Topolit® Fix.

### Consommation

1 kg de mortier sec donne environ 0,5 litre de mortier frais prêt à mettre en œuvre.

### Conditionnement

#### Topolit® Blitz 3

Seau en plastique de 15 kg avec 48 x 15 kg = 720 kg par palette d'échange européenne

Seau en plastique de 5 kg avec 100 x 5 kg = 500 kg par palette d'échange européenne

#### Topolit® Blitz 10

Seau en plastique de 15 kg avec 48 x 15 kg = 720 kg par palette d'échange européenne

### Stockage

Au sec, éviter une exposition directe aux rayons du soleil. Une utilisation est recommandée dans les 12 mois.

### Accessoires

Des produits et accessoires éprouvés pour le soulèvement des cadres de regards peuvent être fournis par P&T :

- Souleveurs de cadres regards
- Coffrages et obturateurs
- Topolit® Asphalte de réparation/Asphalte réactif Bitumenfix
- Topolit® Mortier rapide Fix
- EuroHarz® Mortier résine acrylique KDV, noir

### Caractéristiques techniques

	Résistance à la compression en N/mm <sup>2</sup>	Résistances à la traction par flexion en N/mm <sup>2</sup>
1 heure	11	2,9
3 heures	14	3,5
7 jours	25	5,9
28 jours	40	5,9

Les valeurs se réfèrent à Topolit® Blitz 3.

Les caractéristiques techniques spécifiques au produit et indiquées dans la présente fiche technique se fondent sur des valeurs de laboratoire. Celles-ci ont été déterminées à une température d'application de +20 °C. Veuillez noter que ces valeurs peuvent légèrement varier selon le cas d'application. Les couleurs indiquées correspondent aux impressions optiques à l'observation des échantillons. Des variations dans les nuances ne sont pas à exclure. Nous recommandons, avant emploi, de vérifier au cas par cas l'aptitude du produit. 06/15

## P & T Technische Mörtel GmbH & Co. KG

Bataverstrasse 84 · D-41462 Neuss

Tél. : +49 (0) 2131 5669-0 · Fax : +49 (0) 2131 5669-22

info@eurogrout.de · www.eurogrout.de

## Distribution en suisse



DSP Conseils & Services

✉ Chemin du Cudrex 15

☎ +41 (0) 21 869 71 20

🌐 www.dsp-cs.ch

CH-1030 Bussigny

✉ mail@dsp-cs.ch