



POUR BOUCHER ET ETANCHER

Topolit® Wasserstop est un mélange à sec prêt à l'emploi à base de ciment avec un temps de prise immédiat.

Application

- Pour la fermeture immédiate de brèches d'eau dans la roche, le béton et la maçonnerie.
- Pour l'étanchéification entre les surfaces en béton et la maçonnerie.

Propriétés

Topolit® Wasserstop

- arrête immédiatement l'eau qui coule et durcit même sous l'eau
- ne contient pas de chlorure, ne provoque ni efflorescences, ni dommages dus à la corrosion sur les éléments en fer
- est imperméable à l'eau, résistant à l'huile et au gel
- se dilate pendant la solidification et garantit une excellente adhérence

Mise en œuvre

1. Traitement préliminaire

Topolit® Wasserstop est prêt à l'emploi. Il suffit d'ajouter de l'eau. Le fond doit être propre et exempt d'éléments gênant l'adhérence. Le cas échéant, élargir l'endroit endommagé sur une profondeur minimale de 2 cm et le dégager en forme conique.

2 Mélange

Mélanger Topolit® Wasserstop avec env. 25 % (250 ml pour 1 kg) pour obtenir une masse plastique bien formable. Le temps de mélange dure env. 15 secondes. Le durcissement intervient après 30 secondes

Préformer un bouchon et le tenir sur la truelle ou dans la main (utiliser des gants en caoutchouc) jusqu'à ce qu'il commence à se réchauffer. Bien presser ce bouchon dans l'endroit endommagé – sans déplacer l'obturation – jusqu'à ce que l'eau ne s'écoule plus. En présence de fissures plus longues, étanchéfier de haut en bas. Enlever à ras la matière qui dépasse. Puis, maintenir l'endroit réparé humide pendant au moins 15 minutes

Consommation

1 kg de mortier sec donne environ 0,5 litre de mortier frais prêt à mettre en œuvre.

Stockage

Au sec, éviter une exposition directe aux rayons du soleil. Une utilisation est recommandée dans les 12 mois.

Conditionnement

Seau en plastique de 15 kg avec 48 x 15 kg = 720 kg par palette d'échange européenne

Accessoires

Des produits et accessoires éprouvés pour le soulèvement des cadres de regards peuvent être fournis par P&T :

- Souleveurs de cadres regards
- Coffrages et obturateurs
- Topolit® Asphalte de réparation/Asphalte réactif Bitumenfix
- Topolit® Mortier rapide Fix
- EuroHarz® Mortier résine acrylique KDV, noir

Caractéristiques techniques

	Résistance à la compression en N/mm ²	Résistances à la traction par flexion en N/mm ²
1 heure	11	2,0
24 heures	23	2,5
28 jours	55	6,0

Les caractéristiques techniques spécifiques au produit et indiquées dans la présente fiche technique se fondent sur des valeurs de laboratoire. Celles-ci ont été déterminées à une température d'application de +20 °C. Veuillez noter que ces valeurs peuvent légèrement varier selon le cas d'application. Les couleurs indiquées correspondent aux impressions optiques à l'observation des échantillons. Des variations dans les nuances ne sont pas à exclure. Nous recommandons, avant emploi, de vérifier au cas par cas l'aptitude du produit.

05/15

P & T Technische Mörtel GmbH & Co. KG

Bataverstrasse 84 · D-41462 Neuss

Tél. : +49 (0) 2131 5669-0 · Fax : +49 (0) 2131 5669-22

info@eurogrout.de • www.eurogrout.de

Distribution en suisse

CONSEILS & SERVICES

DSP Conseils & Services

✉ Chemin du Cudrex 15

☎ +41 (0) 21 869 71 20

🌐 www.dsp-cs.ch

CH-1030 Bussigny

@ mail@dsp-cs.ch