

Le SILIKAL® RE 516 est une finition à 2 composants, pigmentée et de haute qualité qui est mise en œuvre en tant que couche de finition colorée servant à réaliser des revêtements sablés antidérapants.

Propriétés

- résistance à l'usure
- bon pouvoir couvrant
- brillance
- résistance aux produits chimiques
- en particulier pour des revêtements sablés antidérapants
- application simple

Domaines d'application

- pour des sollicitations mécaniques moyennes à fortes
- revêtements antidérapants dans des milieux secs et humides
- pour des supports à base de ciment
- à l'intérieur

Caractéristiques techniques

Proportion de mélange	Composant A (résine) = 5 parties en poids Composant B (durcisseur) = 1 partie en poids
Poids spécifique (mélange)	1,6 kg/l
Solides	> 99 % en poids
Température minimale de durcissement	+10 °C (température ambiante et du sol) Tenir compte du point de rosée !
Température d'application optimale	+15 à +25 °C
Durée de vie en pot à +10 °C / +20 °C / +30 °C	50 à 60 min / 40 à 50 min / 20 à 30 min
Durcissement à +10 °C / +20 °C / +30 °C	- Recouvrable – après 24 à 36 heures / 12 à 16 heures / 6 à 8 heures - Sollicitation mécanique possible sans restriction – après 10 jours / 7 jours / 3 jours
Résultat du test Taber (usure) (CS 10/1000 U/1000 g)	55 mg
Consommation	0,6 à 1,1 kg/m²

Des températures élevées réduisent tous les temps indiqués tandis que des températures basses les rallongent. Une modification de la consistance, du taux de charge et de la consommation est possible. En règle générale, une variation de température de 10 °C multiplie ou divise par deux les temps mentionnés.

Support

Les supports à base de ciment doivent être solides, accrocheurs, exempts de traces de laitance de ciment, de particules et de substances séparatives.

La surface doit être préparée par des mesures appropriées (grenailage, fraisage ou meulage) afin de satisfaire les exigences indiquées.

La résistance à l'arrachement du support doit être au moins de 1,5 N/mm². Le taux d'humidité de la surface à recouvrir ne doit pas dépasser 4,5 % CM.

Voir également la fiche technique générale "Préparation du support".

Consignes de mise en œuvre

Les composants A et B sont livrés dans les proportions de mélange appropriées. Le durcisseur (comp. B) est mélangé intégralement au composant de base (comp. A). Les composants sont mélangés à l'aide d'un agitateur électrique (environ 300 – 400 tr/min) et au moins durant 3 minutes jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène exempt de stries. Verser le matériau mélangé dans un récipient propre et remuer de nouveau brièvement.

Le matériau est enduit avec la truelle à lisser ou une raclette en caoutchouc sur les granulats et ensuite réparti uniformément avec le rouleau.

Ne pas appliquer le produit en dessous de +10 °C ni avec une humidité de l'air supérieure à 75 %.

Pour obtenir un bon mélange d'air (air sec), veiller à assurer une ventilation suffisante durant les phases de séchage et de durcissement.

Informations produit Silikal

Janvier 2018

Fiche SILIKAL® RE 516

Feuille 1 sur 2

DSP Conseils & Services

✉ Chemin du Cudrex 15

☎ +41 (0) 21 869 71 20

🌐 www.dsp-cs.ch

CH-1030 Bussigny

@ mail@dsp-cs.ch

Silikal

✉ Ostring 23

☎ +49 (0) 61 82 / 92 35-0

🌐 www.silikal.de

63533 Mainhausen, Allemagne

☎ +49 (0) 61 82 / 92 35-40

@ mail@silikal.de

Les effets de l'humidité et des impuretés entre les différentes opérations doivent être impérativement évités.

Lors de l'application du matériau, tenir compte des avertissements et conseils de prudence figurant sur l'emballage, ainsi que des règlements en vigueur des associations professionnelles concernées. D'autres remarques sur les propriétés physiques, toxicologiques et écologiques du produit figurent sur la fiche de données de sécurité.

Observer en outre les indications précisées dans les fiches techniques "Le support" et "Consignes générales de mise en œuvre" au chapitre "Silikal Informations générales" de cette documentation.

Composition d'un revêtement

1. Préparation du support
2. Couche d'enduit gratté SILIKAL® RE 55/mélange de sable siliceux. D'autres remarques figurent sur la fiche technique correspondante.
3. Revêtement épais de 2 à 3 mm avec le SILIKAL® RE 515.
D'autres remarques figurent sur la fiche technique correspondante.
4. Epandage sur toute la surface de sable siliceux séché au feu de granularité 0,3 à 0,8 mm ou 0,7 à 1,2 mm selon l'antidérapance souhaitée.
5. Balayer et aspirer le sable non adhérent.
6. Appliquer la couche de finition avec le SILIKAL® RE 516.

Consommation°:

environ 0,6 à 1,1 kg/m² selon l'antidérapance souhaitée

Résistance chimique

Après leur durcissement complet, les surfaces protégées avec le SILIKAL® RE 516 sont résistantes aux acides et lessives alcalines dilués, aux huiles de moteur et au mazout.

Conditionnement et coloris

- Kit de 10 kg
- Kit de 30 kg

Coloris standard

Résistance à la lumière

Tous les produits à base de résine époxy ont tendance à jaunir, mais cela n'a aucune influence sur les caractéristiques mécaniques du revêtement durci.

Durée de conservation

1 an dans l'emballage d'origine non ouvert en cas de stockage à une température fraîche (< +25 °C), à l'abri du gel et de l'humidité.

Ne pas exposer au rayonnement solaire direct !

Nettoyage des appareils

Immédiatement après leur utilisation, nettoyer soigneusement les appareils/outils de travail avec un solvant approprié.

Marquage

Giscode : RE 1

Composant A : irritant, dangereux pour l'environnement

Composant B : corrosif

Marquage CE

La norme DIN EN 13 813 "Matériaux de chapes et chapes – Propriétés et exigences" (Jan. 2003) spécifie les exigences applicables au matériau pour chape destiné à la construction de planchers en intérieur. Cette norme concernent également les revêtements et les couches de finition en matière synthétique. Les produits, qui correspondent à la norme susmentionnée, portent le marquage CE.

¹⁾ Les deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle le marquage CE a été appliqué

²⁾ NPD = No performance determined ; aucune valeur déterminée

³⁾ se rapporte à la couche lisse, sans charges



SILIKAL GmbH · Ostring 23 · 63533 Mainhausen

08¹⁾

EN 13813 SR-AR1-B1,5-IR4

Revêtement/chape en résine synthétique pour usage dans des locaux.
(structure des couches selon la fiche d'information technique).

Tenue au feu (Fire Classification)	E ₁
Dégagement de substances corrosives (Synthetic Resin Screed)	SR
Perméabilité à l'eau	NPD ²⁾
Résistance à l'usure (Abrasion Resistance)	AR 1 ³⁾
Adhérence (Bond)	B 1,5
Résistance aux chocs (Impact Resistance)	IR 4
Isolation phonique au bruit de pas	NPD ²⁾
Absorption acoustique	NPD ²⁾
Isolation thermique	NPD ²⁾
Résistance chimique	NPD ²⁾

Directive EU 2004/42/CE (directive Decopaint)

La teneur en VOC (catégorie de produit IIA/j type Lb) maximale autorisée dans la directive EU 2004/42 est de 500 g/l (limite de 2010) à l'état prêt à l'emploi.

La teneur maximale du SILIKAL® RE 516 à l'état prêt à l'emploi est inférieure à 500 g/l VOC.

Silikal

✉ Ostring 23
☎ +49 (0) 61 82 / 92 35-0
🌐 www.silikal.de

63533 Mainhausen, Allemagne
☎ +49 (0) 61 82 / 92 35-40
✉ mail@silikal.de

DSP Conseils & Services

✉ Chemin du Cudrex 15
☎ +41 (0) 21 869 71 20
🌐 www.dsp-cs.ch

CH-1030 Bussigny

✉ mail@dsp-cs.ch

Informations produit Silikal

Janvier 2018

Fiche SILIKAL® RE 516

Feuille 2 sur 2